

Pigmento Cuarzo Them
Mortero impreso espolvoreado

PRESENTACION

Mortero coloreado que, aplicado sobre el hormigón fresco forma una capa de rodadura monolítica, de alta resistencia a la abrasión y de agradable textura e impresión que puede reemplazar a los pavimentos tradicionales (adoquines, piedra natural, pizarra, etc.)
-Mortero de alta resistencia
-Buen comportamiento al desgaste por abrasión
-Tráfico rodado y peatonal
-Acabados decorativos

SOPORTE

-La base estará debidamente compactada y con el visto bueno de la dirección facultativa, para recibir el hormigón.
-El espesor del hormigón en todos los casos, lo decidirá la dirección de obra o la propiedad.
-El hormigón estará fabricado en una planta autorizada y transportado en camiones cuba en un plazo de 30 minutos, tendrá un cono de desplome entre 6.5 y 8 cm, a fin de evitar la subida de escoria y segregación de gránulos.
-Evitar los hormigones con exceso de aditivos, estos dificultan la subida del agua por capilaridad impidiendo el enganche entre el hormigón y el mortero

.





Avda. Corts Valencianes nº 26 -Bloque 1 46015-Valencia
info@satine.es
Telf. 969 100 100
http://satine.es



NORMAS DE APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

- Preparar el soporte debidamente compactado y con las mallas adecuadas para armar el hormigón.
- Proteger las zonas que han de quedar limpias.
- El hormigón tendrá un cono de desplome entre 6.5 y 8 cm, a fin de evitar la subida de escoria y segregación de gránulos.
- Verter el hormigón y alisar con la llana. Nunca vibrar.
- Espolvorear una capa de Pigmento Cuarzo Them sobre el hormigón fresco.
- Alisar con llana telescópica a fin de que el hormigón absorba la capa de rodadura. Repasar volviendo a espolvorear Pigmento cuarzo Them para tapar posibles calvas y volver a pasar la llana telescópica.
- Pasado un tiempo prudencial (cuando el hormigón haya comenzado su endurecimiento), se espolvorea el desmoldeante (PAVILAC DESMOLDEANTE) para evitar que se adhieran los moldes. Se colocan los moldes y se presionan uniformemente para que el dibujo quede impreso de una forma homogénea. A las 72 horas, se limpia el desmoldeante del pavimento por medio de chorro de agua a presión.
- Terminar el pavimento mediante la aplicación de la resina endurecedora PAVILAC DUR AGUA/THEM

COLORES Y TERMINACIONES

Blanco, gris y colores de catalogo.
Estampado según modelos de catalogo, liso rayado y fratasado

RENDIMIENTO 4-6 KG por metro cuadrado en función de la aplicación y el color empleado.

RECOMENDACIONES

- Se debe aplicar entre 5º C y 30º C.
- Evitar su aplicación a bajas temperaturas. No aplicar sobre soportes helados o con riesgo de helada a las 24h de la aplicación.
- No aplicar con vientos secos.
- No aplicar cuando haya riesgo de lluvia fuerte.

ALMACENAJE Y PRESENTACION

- Sacos de 25 kg de papel plastificado.
- Almacenamiento hasta 1 año desde fecha de lote en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

NOTA:Los Consejos están dados de buena fe y están basados en los resultados obtenidos de una larga experiencia, y de nuestros tests de laboratorio. Como las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad puede ser aceptada por nuestra parte por una incorrecta utilización de nuestro producto.

Avda. Corts Valencianes nº 26 -Bloque 1 46015-Valencia
info@satine.es
Telf. 969 100 100
http://satine.es